



tesa® 5938

Produkt Information



190 µm doppelseitiges schwarzes Gewebeklebeband

Produktbeschreibung

tesa® 5938 ist ein schwarzes doppelseitiges Teppichklebeband. Es besteht aus einem starken PET-Gewebetragere in Verbindung mit einem differenzierten synthetischen Gummiklebesystem.

Produktmerkmale

- * Ausgezeichnete Anfangshaftung auf einer Vielzahl von Substraten
- * Exzellente Anpassungsfähigkeit durch flexible und starke PET-Gewebeunterlage
- * Innovative schwarze Farbe für unsichtbare Fugen bei dunklen Teppichen
- * Gute Abreißbarkeit von Hand
- * Der speziell formulierte Klebstoff auf der offenen Seite verbindet eine hohe Anfangshaftung mit einer rückstandsfreien Ablösbarkeit von den gängigsten Oberflächen von bis zu 14 Tagen. (Muss vor der Verwendung einzeln getestet werden!)

Anwendung

- Temporäre Teppichverlegung bei Messen, Ausstellungen, Kongressen und Renovierungen
- Befestigung von Fußbodensystemen
- Teilbeschichtung von Gewebeklebebahnen, Dämmsystemen und Halbzeugen
- Spleißen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | • Farbe | schwarz |
| • Trägermaterial | Gewebe | • Dicke der Abdeckung | 69 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | • Farbe der Abdeckung | gelb |
| • Dicke | 190 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|
| • Reißdehnung | 25 % | • Feuchtigkeitsbeständigkeit | gut |
| • Reißkraft | 80 N/cm | • Statische Scherfestigkeit bei 70°C | gut |
| • Alterungsbeständigkeit (UV) | mittel | • Temperaturbeständigkeit kurzfristig | 80 °C |
| • Anfassklebkraft | sehr gut | • Temperaturbeständigkeit langfristig | 60 °C |
| • Chemikalienbeständigkeit | gut | • Weichmacherbeständigkeit | gut |

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=05938>



tesa[®] 5938

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl (initial) 8 N/cm
- auf Stahl (abged. Seite, n. 14 Tagen) 14 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=05938>